



Makine ve Malzeme
Laboratuvarı
KÜMLAB

TÜRKAK
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
TURKISH ACCREDITATION AGENCY
tarafından akredite edilmiş
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Isı Transferi Laboratuvarı

Deney Raporu
Test Report



ISI TRANSFERİ LABORATUARI DENEY RAPORU Test Report	
Deney Numune Numarası Number of Test Item	Persan Şap
Numune Üretim Tarihi Product Date of Test Item	-
Bildirilen Numune yoğunluğu, kg/m ³ Declared density of Test Item	-
Ölçülen Numune yoğunluğu, kg/m³ Conditioned density of Test Item	-
Numune Kütle Değişimi Test Item Mass Change	-
Bildirilen Numune Kalınlığı, mm Declared Thickness of Test Item	-
Ölçülen Numune Kalınlığı, mm Measurement Thickness of Test Item	-
Cihazdaki Numune Kalınlığı, mm Thickness of Test Item at Device	32,106 mm
Kalınlık Değişimi Thickness Change of Test Item	-
Deneydeki Isı Akısı, W/m² Heat Flux at the Test	-
Ölçüm Sıcaklıkları, °C Test Temperatures	20 °C
Yüzeyler Arası Sıcaklık Farkı, °C Difference Temperatures between two faces	10 °C
Isıl İletkenlik, W/mK Thermal Conductivity	0,07612 W/m.K
Isıl Direnç, m²K/W Thermal Resistant	-
Gözenek Oranı, % Porosity	-
Test Yöntemi Test Method	Isı Akış Metre
Ortam Sıcaklığı, °C Room Temperature	
Ölçüm Belirsizliği Uncertainty	-
Açıklamalar Remarks	

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid.